



Проверить паспорт:

1. Отсканируйте QR-код

2. Убедитесь, что попали на сайт <http://pass.yanos.slavneft.ru>

3. Сравните оригинал на сайте и Вашу копию

Проверьте соответствие Вашего экземпляра паспорта с полученным по ссылке

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

Юридический адрес:

Российская Федерация, 150023, Ярославская область, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

e-mail: post@yanos.slavneft.ru; телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76

Адрес производства:

Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150;

Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, улица Гагарина, дом 72.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества

ISO 9001:2015 №: 21110602 QM15, срок действия по 06.11.2026

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РС 201004, срок действия по 06.11.2026

ПАСПОРТ № 2042

Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.26180/23

Срок действия по 29.05.2026

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826) (Приложение 2)

ГОСТ 32513-2013 с изменением 1 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия»

Код ОКПД2 19.20.21.135

Номер партии:

889

Дата изготовления:

27 декабря 2023 г.

Размер партии (масса)

3121 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517)

269

Дата отбора пробы

27 декабря 2023 г.

Дата проведения испытаний

27 декабря 2023 г.



2008, 2022



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013 изм.1	Фактическое значение
1.	Октановое число: по исследовательскому методу	ГОСТ 32339-2013	не менее 80	не менее 95,0	95,1
		ГОСТ 32340-2013	не менее 76	не менее 85,0	85,2
2.	Концентрация свинца, мг/дм ³	ГОСТ 32350-2013	отсутствие	отсутствие	отс.
3.	Содержание промывных смол, мг/дм ³ (мг/100см ³)	ГОСТ 1567-97	-	не более 50(5)	10(1)
4.	Индукционный период, мин	ГОСТ 4039-88	-	не менее 360	1385
5.	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10	9,6
6.	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507-2013 (метод Б)	не более 1	не более 1	0,45
7.	Объемная доля углеводородов, % олефиновых	ГОСТ 32507-2013 (метод Б)	не более 18	не более 18,0	8,0
			не более 35	не более 35,0	31,8
8.	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132-2012	не более 2,7	не более 2,7	0,50
9.	Объемная доля оксигенатов, % метанола этанол изопропилового спирта трет-бутилового спирта изобутилового спирта эфиров (C5 и выше) других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°C)	ГОСТ EN 13132-2012	отсутствие	отсутствие	отс.
			не более 5	не более 5,0	менее 0,17
			не более 10	не более 10,0	менее 0,17
			не более 7	не более 7,0	менее 0,17
			не более 10	не более 10,0	менее 0,17
			не более 15	не более 15,0	2,7
			не более 10	не более 10,0	менее 0,17
10.	Коррозия медной пластинки (3 ч. при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	класс I	класс Ia
11.	Внешний вид	Визуально по п.8.2 ГОСТ 32513-2013	-	чист прозр.	чист прозр.
12.	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052- 2022	-	725,0-780,0	739,4
13.	Концентрация марганца, мг/дм ³	ГОСТ 33158-2014	отсутствие	отсутствие	отс.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013 изм.1	Фактическое значение
14.	Концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 32514-2013 (способ В)	отсутствие	отсутствие	отс.
15.	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515-2013	отсутствие	отсутствие	отс.
16.	Давление насыщенных паров бензина (ДНП), кПа (для групп по испаряемости С,С1,Д,Д1,Е,Е1,Ф,Ф1)	ГОСТ EN 13016-1-2013	в зимний период 35-100	в зимний и межсезонный период 35-100	73.5
17.	Фракционный состав (для групп по испаряемости С,С1,Д,Д1,Е,Е1,Ф,Ф1) : объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре 70°С (И70) 100°С (И100) 150°С (И150) конец кипения, °С объемная доля остатка в колбе, %	ГОСТ 2177-99 (метод А)			
			-	15.0 - 50.0	31.0
			-	40.0 - 70.0	50.0
			-	не менее 75.0	85.0
			-	не выше 215.0	209.0
			-	не более 2.0	1.0
18.	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) (для групп по испаряемости С1,Д1,Е1,Ф1)	по п. 8.3 ГОСТ 32513-2013	-	не более 1350	952
Дополнительные требования (контракта, контрактной спецификации, договора поставки и т.п.)					
№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по контракту и т.п.	Фактическое значение	
1.	Массовая доля пентана (С ₅), %	ASTM D 5134-2013	-	1.8	
2.	Массовая доля гексана (С ₆), %	ASTM D 5134-2013	-	1.1	

Заключение: Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826) (Приложение 2)

- ГОСТ 32513-2013 с изм.1 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» (группы по испаряемости С,С1,Д,Д1,Е,Е1,Ф,Ф1).

Сведения о наличии присадок в топливе:

Топливо не содержит присадок.

Дополнительная информация:

Изготовитель ПАО "Славнефть-ЯНОС" гарантирует соответствие качества Автомобильного бензина экологического класса К5 марки АИ-95-К5 требованиям ГОСТ 32513-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления.



Начальник отдела контроля товарной продукции

Дата выдачи паспорта

С.В. Бугрецова
С.В. Бугрецова
И.К. Подгорнов
И.К. Подгорнов
27 декабря 2023 г.